

Описание:	HEMUCRYL PRIMER 18100 – акриловая дисперсия на водной основе. Особенно хорошо подходит для нанесения кистью/валиком. Для безвоздушного нанесения и для получения улучшенных противокоррозионных характеристик используйте также HEMUCRYL PRIMER HI-BUILD 18030.
Рекомендовано применять:	В качестве ремонтной грунтовки в системах на водной основе для нанесения на внутренние и наружные стальные поверхности, работающие в коррозионной среде с низкой или средней степенью агрессивности. Может также использоваться в качестве грунтовки в системах на водной основе для окрашивания мелких деталей из горячеоцинкованной и нержавеющей стали или из алюминия, работающих в низко-агрессивной коррозионной среде.
Температура эксплуатации:	Максимум, только в сухой среде: 120°C/248°F
Сертификация/Одобрения:	Одобрено в качестве покрытия с низким распространением пламени в случае использования его в составе рекомендованной системы. За более подробной информацией обратитесь к «Декларации соответствия» на www.Hempel.com .
Наличие:	Не включено в Общий Ассортимент. Поставка по предварительному заказу.
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	
Номера оттенков/Цвета:	10000*/ Белый.
Внешний вид:	Матовый
Сухой остаток, об. %:	47 ± 1
Теоретический расход:	15.7 м ² /л [629.6 sq.ft./US gallon] - 30 мкм/1.2 мил
Точка воспламенения:	Нет.
Удельный вес:	1.3 кг/л [10.4 фунт/US галлон]
Сухая на поверхности:	1 приблиз. час. 20°C/68°F
Сухая на отлип:	2 приблиз. час. 20°C/68°F
Содержание летучих органических веществ	96 г/л [0.8 фунт/US галлон]
	<i>*другие цвета в соответствии с ассортиментом.</i>
	<i>Характеристики базируются на утвержденных формулах компании ХЕМПЕЛЬ.</i>
НАНЕСЕНИЕ:	
Метод нанесения:	Кисть / Валик
Разбавитель (макс. по объему):	пресной водой 5%
Очистка инструмента:	пресной водой
Толщина пленки, сухой:	В соответствии с отдельной ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 30 мкм [1.2 мил] см. ПРИМЕЧАНИЯ ниже
Толщина пленки, мокрой:	75 мкм [3 мил]
Интервал перекрытия, мин.:	В соответствии со спецификацией.
Интервал перекрытия, макс.:	В соответствии со спецификацией.
Меры предосторожности:	Обращаться с осторожностью. До и в ходе применения необходимо соблюдать Меры предосторожности, изложенные на этикетках упаковки и банок.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:	См. отдельную ИНСТРУКЦИЮ ПО ПРИМЕНЕНИЮ HEMUCRYL.
УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ:	См. отдельную ИНСТРУКЦИЮ ПО ПРИМЕНЕНИЮ HEMUCRYL.
ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ:	В соответствии со спецификацией. Рекомендованные системы: HEMUCRYL ENAMEL 58100
Примечания	
Толщина пленки/разбавление:	В зависимости от назначения и области применения может быть рекомендована другая толщина пленки по сравнению с указанной. Это изменит расход и может повлиять на время сушки и интервалы перекрытия. Обычная толщина сухой пленки: 30-40 мкм/1.2-1.6 мил. При использовании валика/кисти, наносите краску обильно. Используйте кисти с синтетическим ворсом. Валики должны быть из мохера или фетра.
Интервалы перекрытия:	Максимального интервала перекрытия нет, но после длительного воздействия загрязненной воздушной среды удалите с поверхности все загрязнения с помощью пресной воды под высоким давлением и дайте высохнуть перед перекрытием.
Примечание:	HEMUCRYL PRIMER 18100 См. отдельную ИНСТРУКЦИЮ ПО ПРИМЕНЕНИЮ HEMUCRYL. Только для профессионального использования.
ИЗДАНИЕ:	HEMPEL A/S 1810010000

Эта Технологическая Карта Продукта заменяет все ранее выпущенные.
За объяснениями терминов и определений обращайтесь к "Пояснительной Записке" в Книге HEMPEL (сборник Технологических карт). Технологические карты продуктов, являются результатом испытаний и опыта, накопленного при контролируемых или специально заданных условиях. Их точность, полнота и пригодность в конкретных условиях любого подразумеваемого использования Продукции должны определяться исключительно Покупателем и/или Потребителем.
Поставка продукции и любое техническое содействие обеспечиваются в соответствии с ОБЩИМИ УСЛОВИЯМИ ПРОДАЖ, ПОСТАВОК И ОБСЛУЖИВАНИЯ HEMPEL, если иное не согласовано специально в письменной форме. Производитель и Продавец не несут ответственности, а Покупатель и/или Потребитель отказываются от предъявления претензий, включая любого рода ответственность за ситуации, возникающие из-за халатности или по другой подобной причине, за исключением, как сказано в вышеупомянутых ОБЩИХ УСЛОВИЯХ, ответственности за любые последствия, нанесение травм, прямых и косвенных потерь и повреждений, происшедших по причине применения продукции в соответствии с рекомендациями, изложенными выше, на обратной стороне листа или в другом источнике.
Данные продукта могут быть изменены без предупреждения и автоматически становятся недействительными через 5 лет после даты опубликования.